
TYRILIN INTERIØRBEIS

Produkttype:

Tyrlin Interiørbeis er en vanntynnbar polyuretanforsterket matt oljebeis til innendørs bruk. Beisen innfarger og fremhever treets naturlige struktur med en vakker lød og et flott fargespill. Tyrlin Interiørbeis er nærmest luktfri og den tørker hurtig. Effektivt lysfilter motvirker gulning. Kan blandes i mange beisfarger. Se eget fargekart/brosjyre.

Bruksområder:

Tyrlin Interiørbeis benyttes til ubehandlede vegger og tak av panel og laft, samt til annet interiør treverk som møbler, dører etc. Anbefales ikke på harde, ikke-sugende tresorter som eik, merbau etc.

Tyrlin Interiørbeis kan etterbehandles med Tyrlin Interiørvoks. Tyrlin Interiørvoks vil gi dypere lød og fargespill i treverket, samt lette renhold. Bord og annet interiør som er utsatt for mye slitasje, bør etterbehandles med TreStjerner Klarlakk el. TreStjerner Tregulvlakk. Lakkens egenfarge kan påvirke lyse farger. Gjør prøveoppstrøk.

Tekniske data:

Forbehandling:	Flaten må være ubehandlet, støvfri, ren og tørr. Tørk over flaten med mikrofiberklut. Alle underlag skal renses med TreStjerner Gulvrens. Vent med å beise til flaten er tørr.
Bruksmåte:	Rør beisen godt om før bruk. Påfør beisen feltvis, 2–3 hele bord av gangen. Bruk en flat lakkpensel. Ønskes et mindre dekkende utseende, trekk av og jevn ut beisen i hele bordets lengderetning med tørr pensel eller lofri klut. Ta neste felt på 2–3 bord, og følg tilsvarende fremgangsmåte til flaten er ferdigbeiset. Kan også legges direkte på med lofri klut. Etter 12 timer kan flaten etterbehandles med voks; etter 24 timer med lakk.
Påføringsmetode:	Lakkpensel og/eller lofri klut
Anbefalt forbruk:	12–15 m ² /litr. pr strøk
Viskositet:	Ca. 35 sek. (DIN-Cup 4)
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	4 timer
Etterbehandling:	Med voks etter 12 timer; lakk etter 24 timer
Tynning/Rengjøring:	Tyrlin Interiørbeis skal ikke tynnes. Rengjøring med såpe og vann.
Emballasje/baser:	1 og 3 ltr. Klar, Gul og Rød base
Avfallshåndtering:	Flytende beis må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Bokser med ulike produksjonsnummer

blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Temperaturen må være høyere enn + 10 °C ved bruk. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde, vil forlenge tørketiden – samt tid før etterbehandling.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 130 g/l VOC.

Revisjonsdato:

12.04.10