

TYRILIN TJÆREBEIS

Produkttype:

Tyrilin Tjærebeis er en transparent høykvalitets utendørs trebeskyttelse som gir en særegen lød og et eksklusivt utseende på treverket. Er basert på naturproduktet tretjære som er blandet med værbestandige alkydoljer. Beisen er forsterket med UV-absorbere og transparente pigmenter for best mulig værbestandighet.

Tyrilin Tjærebeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket. Gir en vannavvisende overflate og motvirker oppsprekking. Inneholder aktive midler mot råte- og overflatesopp. Tyrilin Tjærebeis leveres i 8 ferdigfarger; fra lys til en helt mørk variant. Ferdigfargene kan også blandes innbyrdes.

Bruksområder:

Tyrilin Tjærebeis benyttes på nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebeiset utendørs treverk. Benyttes på tømmerbygninger, hytter, stabbur, gjerder, naust og hus med villmarkspanel. Skal påføres rett på treverket uten oljegrunning som første strøk.

Tekniske data:

| | |
|--------------------------|--|
| Forbehandling: | <p>Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter oppsetting. Kledning eller laft som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker stålborstes/slipes lett. Laftet tømmer og glatte høvlede flater slipes før påføring.</p> <p>Blanke, intakte beisflater må nedmattes før ny beising; benytt Butinox Kraftvask. Etterskylt godt med rent vann. Gammel værslitt/forvitret tjærebeis stålborstes eller slipes lett. Værslitt treverk slipes ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og algedreper påføres.</p> |
| Bruksmåte: | <p>Det brukes en bred beispensel og man stryker 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Unngå påføring i sterk sol. Nytt, uhøvlet treverk får 2 strøk mens høvlet bør få minst 3 strøk. Det bør ikke gå mer enn 14 dager mellom strøkene. Beisen kan påføres med sprøyte, men da må det etterstrykes med pensel. Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).</p> <p>Vedlikehold foretas innen 4–6 år; el. etter behov. Syd- og vestvegg slites normalt raskere og trenger hyppigere behandling enn de øvrige veggene; her anbefales normalt 2 strøk.</p> |
| Påføringsmetode: | Pensel, rull el. sprøyte. |
| Anbefalt forbruk: | 4–6 m ² /litr. pr strøk på uhøvlet; 8–12 m ² /litr. pr strøk på høvlet treverk. |
| Viskositet: | 280 cP (Cone–Plate) |
| Litervekt: | 0,95 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Volumtørrstoff (i %): | Ca. 60 |
| Tørketider (23 °C, 50 % R.H.): | Fra 2 til flere døgn; avhengig av værforhold, soleksponering og inntregning i underlaget. |
| Glans (v/ 60 °): | Blank overflate ved flere strøk. |
| Data for høytrykkssprøyte: | Dyse: 0,018–0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ² |
| Tynning/rengjøring: | Scanox White Spirit. |
| Emballasje/baser: | 3 og 10 ltr. 8 ferdigfarger: Lys/Vedlikeholdsbeis, Skifergrå, Gylden, Gyldenrød, Mellombrun, Brun, Mørk og Rødbrun. |
| Avfallshåndtering: | Tomemballasje og beisrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon. |
| Anmerkninger: | <p>Kan lagres og brukes i minusgrader. Tyrilin Tjærebeis skal ikke tynnes. Rør godt om før og under beising. Tyrilin Tjærebeis er basert på et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe; benytt derfor samme produksjonsnummer på hele bygget. Fargen kan også variere på ulikt underlag, dvs. på ulike tresorter og på høvlet/uhøvlet tre. Fargen i fargekart vil normal avvike noe fra virkelig tjærebeis. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk.</p> <p>Tjærebeis blekner under påvirkning av sollys. Anbefales ikke på underlag av ren tretjære. Benyttet på tidligere linoljeholdig underlag, kan linoljeblæring forekomme. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.</p> |
| Ytterligere informasjon: | <p>Se HMS- og FDV Datablader for produktet.</p> <p>EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 400 g/l VOC.</p> |
| Revisjonsdato: | 29.04.09 |